

## DS 48 1000 PP

Schermo barriera al vapore bituminoso

Voce di capitolato

02064014

Revisione 01 del 01.01.2016

Fornitura e posa in opera, sfrido compreso, dello schermo barriera al vapore DS 48 1000 PP, composto da un compound bituminoso rivestito sulla superficie superiore con un tessuto-non-tessuto in PP e sulla superficie inferiore da un tessuto-non-tessuto in PES.

DS 48 1000 PP viene fissato con graffe nella zona di sovrapposizione, che verrà coperta tramite il sormonto dello strato successivo. I sormonti devono essere sigillati con il nastro adesivo USB TAPE 1 PE per garantire la tenuta all'acqua e all'aria. Tutte le interruzioni di DS 48 1000 PP vanno sigillate con i prodotti della linea USB (vedi manuale tecnico Riwega), secondo le specifiche indicazioni fornite da Riwega.

Prima della posa della membrana DS 48 1000 PP assicurarsi che le superfici siano asciutte, prive di polveri e grassi. La scelta dei prodotti e la relativa posa in opera dovrà rispettare i dettami delle norme in vigore.

Materiale	PES.bitume.PP
Massa areica	900 g/m <sup>2</sup>
Resistenza a trazione longitudinale	> 350 N/50mm
Resistenza a trazione trasversale	> 200 N/50mm
Valore S <sub>d</sub>	80 m
Classe d'impermeabilità	W1
Reazione al fuoco	Classe E
Resistenza ai raggi UV	4 mesi

Produttore: Riwega Srl, via isola di sopra 28, 39044 Egna (BZ)

La presente voce di capitolato può essere scaricata in formato pdf dal sito internet [www.riwega.com](http://www.riwega.com)