

DS 28 750 TOP SK

Schermo barriera al vapore bituminoso

Voce di capitolato

02064019

Revisione 02 del 12.07.2017

Fornitura e posa in opera, sfrido compreso, dello schermo barriera al vapore DS 28 750 TOP SK, composto da un compound bituminoso rivestito sulla superficie superiore con un tessuto-non-tessuto in PP e sulla superficie inferiore da un tessuto-non-tessuto in PES.

DS 28 750 TOP SK viene fissato con graffe nella zona di sovrapposizione, che verrà coperta tramite il sormonto dello strato successivo. I sormonti devono essere sigillati con il nastro adesivo USB TAPE 1 PE (oppure mediante doppia banda adesiva integrata nella versione TOP SK) per garantire la tenuta all'acqua e all'aria. Tutte le interruzioni di DS 28 750 TOP SK vanno sigillate con i prodotti della linea USB (vedi manuale tecnico Riwega), secondo le specifiche indicazioni fornite da Riwega.

Prima della posa della membrana DS 28 750 TOP SK assicurarsi che le superfici siano asciutte, prive di polveri e grassi. La scelta dei prodotti e la relativa posa in opera dovrà rispettare i dettami delle norme in vigore.

Materiale	PES.bitume.PP
Massa areica	700 g/m ²
Resistenza a trazione longitudinale	530 N/50mm
Resistenza a trazione trasversale	350 N/50mm
Valore S _d	95 m
Classe d'impermeabilità	W1
Reazione al fuoco	Classe F
Resistenza ai raggi UV	4 mesi

Produttore: Riwega Srl, via isola di sopra 28, 39044 Egna (BZ)

La presente voce di capitolato può essere scaricata in formato pdf dal sito internet www.riwega.com